

ELASTUK STRIP



DESCRIZIONE:

Stucco profilato in strisce preformate.

Disponibile in rotoli per applicazioni su piani cottura, pilette, vasche idromassaggio, lavelli da incasso nelle seguenti misure:

- 15 mm x 2 mm x 22,5 m (scatole da 18 pezzi)

Aderisce su molti tipi di supporti come metallo/ABS, metallo/PVC, metallo/polistirolo antiurto. ELASTUK STRIP viene inoltre impiegato per sigillare i vetri con gli infissi metallici e per giunzioni di lamiere o di pannelli avvitati.

MODO D'USO:

Preparazione delle superfici: le superfici devo essere pulite e asciutte, prive di grassi od oli.

Dimensioni del giunto: nessuna limitazione, la sezione del profilato deve essere leggermente superiore a quella del giunto.

Posa in opera: Applicare il preformato sul supporto esercitando una leggera pressione, quindi rimuovere la carta protettiva e assemblare le parti. Dato il carattere elastoplastico il sigillante deve sempre lavorare in leggera compressione.

Temperatura di applicazione: superiore a +5 °C.

DATI TECNICI:

Base

butile - poliisobutilene

Aspetto

solido gommoso

Colore

grigio antracite

Peso specifico (rif. ASTM D 792-91)

1,60 ÷ 1,70 g/cm³

Penetrazione a cono (150 g) @ 20 °C (rif. ASTM D 217-94)

40 ÷ 50 dmm

Resistenza alla perdita di coesione

110 ÷ 115 °C

Temperatura di applicazione

+5 ÷ +40 °C

Temperatura di servizio

-30 ÷ +70 °C

Assorbimento acqua

trascurabile

STOCCAGGIO:

ELASTUK STRIP stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben ventilato, a temperature comprese fra 5 e +30 °C possiede una durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione.